

# Scotch-Weld™ 77

## Fiche technique

**Mars 2015**  
Dernière version -

### Description du produit

La colle 3M™ Scotch-Weld™ 77 a une adhésion instantanée très élevée, un haut pouvoir couvrant et possède un temps de prise très rapide.

### Principales caractéristiques

- Très haute adhésion instantanée
- Haut pouvoir couvrant
- Transparente
- Convient parfaitement pour l'assemblage de feuilles, moquettes, papier, cartons, tissus, métaux peints ou non peints, panneaux de fibre, bois etc.
- Permet le repositionnement des pièces avant l'assemblage définitif.
- Joint de colle souple.
- Faible imprégnation des tissus.

### Propriétés physiques

Ces valeurs ne pourront être utilisées à des fins de spécification.

Produit	Scotch-Weld™ 77
Base	Elastomère synthétique
Extrait sec	36%
Densité	0.8
Couleur	Translucide
Viscosité	200 – 5000 cps
Pulvérisation	Brouillard
Temps de séchage	15 secondes – 1 minute
Temps ouvert	15 secondes – 15 minutes
Résistance température	65°C
Pouvoir couvrant	32m²/Kg

### Condition de stockage

La colle Scotch-Weld™ 77 doit être conservée dans des endroits frais et secs, entre 16°C et 27°C pour une durée de vie maximum. Une température trop basse augmente la viscosité, une température trop haute réduit la durée de vie du produit.

### Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.  
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

**Remarques importantes**

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et auprès du département toxicologique 3M : **01 30 31 76 41**.