



# Colle aérosol 3M™ 74

## Spéciale mousses

### Fiche Technique

Janvier 2016

Dernière version : Août 2014

#### Description du Produit

La colle aérosol 3M™ 74 est spécifiquement formulée pour le collage de mousse et tissu avec une prise très rapide.

Pour des applications de collage de mousse d'ameublement, mousse sur mousse, mousse sur métal, tissu à l'intérieur d'avion, haut-parleurs, cloisons de bureaux, ...

#### Caractéristiques principales

- Assemblage des mousses polyuréthane et latex sur eux-mêmes ou sur la plupart des autres matériaux (bois, métal, plastiques, ...).
- Pulvérisation en lacet pour une application précise, sans brouillard
- Joint de colle souple après séchage

#### Propriétés physiques

	Colle aérosol 3M™ 74
Base	Elastomère synthétique
Extrait sec (% en poids)	22%
Couleur	Orange
Viscosité (cps)	N/A
Densité	0,713 g/cm <sup>3</sup>
Composés Organiques Volatils (COV)	< 55%
Pulvérisation	Lacet
Flash Point	-42°C
Solvant inflammable	Oui
Propulseur inflammable	Oui

#### Conseils d'utilisation

S'assurer que les surfaces à coller soient propres et sèches, et exemptes de poussières, huiles ou graisses.

S'assurer que la buse de pulvérisation soit dirigée vers les surfaces à coller et non en direction des personnes.

Bien agiter l'aérosol 5 à 10 secondes avant l'utilisation.

---

Maintenir l'aérosol à 15 – 20 cm de la surface à encoller. Appuyer fermement sur la buse pour une pulvérisation homogène.

Pour un assemblage durable, appliquer une couche sur les deux surfaces et laisser sécher 30 secondes avant d'assembler.

Note : Lors du collage de polystyrène expansé, laisser la surface à l'air libre environ 10 minutes pour permettre aux solvants de s'évaporer avant de faire l'assemblage.

Pour prévenir tout bouchage de buse, en fin de journée, maintenir l'aérosol à l'envers et purger la buse jusqu'à disparition de débit de colle.

---

**Conditions de stockage  
et durée de vie**

Stocker le produit entre 16°C et 27°C pour une durée de vie maximale.

La durée de vie du produit peut être réduite s'il est exposé à des températures supérieures. Des températures plus basses pourraient entraîner une augmentation temporaire de la viscosité. Protéger le produit du soleil et de la chaleur.

Le produit non ouvert à une durée de vie de 24 mois après sa date de production.

---

**Remarques importantes**

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Les informations et données techniques dans le présent document sont des moyennes et ne doivent pas être utilisées à titre de spécifications. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminés dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

